



INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
PRAÇA CEL. FERNANDO PRESTES 110 - TEL. 34.9106 - CAIXA POSTAL 7141
SÃO PAULO - BRASIL

Certificado Oficial Nº 188.022

Material: Isolante térmico

Natureza do trabalho: Ensaio de combustibilidade segundo a Especificação
Inglêsa B.S. 476-1953.

Interessado: Climatex Industrial e Comercial Ltda.

Amostras fornecidas pela interessada e declaradas serem constituídas de fitas de madeira mineralizada, prensadas com cimento Portland e, rebocadas em todos os lados, com a designação "Climatex".

NOTA IMPORTANTE

OS RESULTADOS DESTE ENSAIO TÊM SIGNIFICAÇÃO RESTRITA E SE APLICAM TÃO SOMENTE A AMOSTRA TRAZIDA PELO INTERESSADO

RESULTADOS

Combustibilidade

Permanecendo a amostra durante 15 minutos a 750°C, observou-se o seguinte:


- a) O material ensaiado não se incendia.
- b) Não houve produção de gases combustíveis.
- c) Não se observou nenhuma elevação de temperatura.

Classificação: De acôrdo com os resultados acima, a amostra classifica-se como incombustível.

São Paulo, 12 de dezembro de 1960


Químico João Galvão
Responsável pela SEÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS


Superintendente



ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

3.260.00

Certificado Oficial N.º 188.022

Material: Isolante térmico

Natureza do trabalho: Ensaio de combustibilidade segundo a Especificação
Inglêsa B.S. 476 - 1953.

Interessado: Climatex Industrial e Comercial Ltda.
Av. Eng.º Frederico Dahms, 255 -
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

3760-11

Endereço:
Praça Cel. Fernando Prestes, 110 - S. Paulo - Brasil
Caixa Postal, 7141 - Telefone 34.9106

188.022